

Pava Lavasteen®

Formulato decorativo bicomponente ad alta resistenza con carbonio

I LINEA PAVAFLOOR I

Composizione

Formulato tecnologico "techno-cycle resource" bicomponente all'acqua a base di nano-polimeri e minerali simili alla moissanite, che possiede un elevato indice di brillantezza ed di dispersione della luce. Il tutto conferisce al materiale un particolare effetto decorativo che risulta inalterabile nel tempo e garantisce una durezza Mohs seconda solamente a quella del diamante.

Le materie prime in ottica del LCA (Life Cycle Assessment) provengono da fornitori nazionali e/o europei certificati e non contengono formaldeide, bisfenolo libero, alchilpolifenoli e nonilfenoli.

VOC Water-base limite 140 g/l - VOC reale inf. 25 g/l.

Campi di impiego

Soluzione ideale per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti continui a basso spessore. È caratterizzato da un look spatolato a grana fine, con proposta estetica minimale e da altissime resistenze meccaniche. Nei colori chiari dà vita a un originale effetto "sale e pepe" che si attenua con le tinte scure. È inoltre possibile una lavorazione materica per ricreare stili da "pietra naturale".

L'eccezionale resistenza e la durata superiore agli altri prodotti, lo rendono idoneo per la pavimentazione di ambienti privati e di locali pubblici come hotel, negozi, ristoranti, show-room, uffici, anche ad altissimo stress pedonale. Apprezzato inoltre come rivestimento decorativo di bagni, mobili ed elementi di design e di arredo. Permette di riqualificare anche superfici esistenti come vecchie piastrelle, previa opportuna preparazione.

Marcatura

EN 1504-2

Rivestimento protettivo del calcestruzzo secondo la EN 1504-2, DOP nr 161223-2019 Rev1.

- protezione contro i rischi della penetrazione (1.3)
- controllo dell'umidità (2.2)
- resistenza fisica (5.1)

EN 13813

- Pavimenti - Massetti e materiali per massetti - Proprietà e requisiti
- resistenza all'usura (AR0,5)
- resistenza alla compressione (C50)
- resistenza alla flessione (F20)
- forza di aderenza (B2,0)
- resistenza all'urto (IR10)
- emissione di sostanze corrosive (SR)

Certificazioni

- Rivestimento protettivo del calcestruzzo secondo la EN 1504-2, DoP nr 161223-2019, certificazione Factory Production Control Body nr. 0546, certificato 2017, che rilascia la marcatura CE.
- Conforme alla classe di reazione al fuoco Bfl-S1 (EN 13501-1) - linea Pavafloor.
- EPA (Environmental Protection Agency) certificato per bassissime emissioni, secondo EN-ISO 16000 e AgBB "Procedura di valutazione per le emissioni VOC dei prodotti da costruzione".
- Conformità normativa LEED per materiali basso emissivi (low emitting materials), EQ Credit 4.1—4.2—4.3 riduzione dell'emissione di inquinanti (VOC) all'interno degli edifici.

Qualità

Il prodotto è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Dati tecnici	Risultati	Metodo
Rapporto di catalisi	Versione NEUTRA: unire 850 parti in peso di Parte A con 100 parti in peso di Parte B. A questo mix aggiungere 50 parti in peso di colore. Versione COLORATA tinte standard: unire 900 parti in peso di Parte A con 100 parti in peso di Parte B. Tutti i formulati Pava devono essere miscelati accuratamente prima di procedere alle varie fasi di applicazione. La miscelazione manuale non è ammessa; una miscelazione non corretta provoca un non completo indurimento del rivestimento. Premiscelare con miscelatore ad elica/pala il componente A e, successivamente, aggiungere il secondo componente B e miscelare per un minimo di 3 minuti fino a che il composto risulta omogeneo come densità e cromaticità. Unire i diversi componenti avendo cura di mescolare accuratamente mediante miscelazione a basso numero di giri al fine di ottenere una miscela cromatica omogenea. Si raccomanda di aver particolarmente cura nel miscelare tutto il composto presente all'interno dei singoli componenti; con l'aiuto di una spatola/coltello raccogliere il prodotto dalle pareti/fondo del vaso al fine di mantenere inalterato i rapporti di catalisi. Per la versione colorata si raccomanda di utilizzare le confezioni complete. Nell'eventualità in cui sia necessario dividere le confezioni, aver cura di miscelare bene tutto il componente colorato per disperdere in modo uniforme i pigmenti. Con l'aiuto di una bilancia di precisione dividere quindi i componenti prestando scrupolosa attenzione al fine di mantenere inalterati i rapporti di catalisi dei singoli elementi, per non incorrere in scarse performance.	13 IST 21
Peso specifico	A 1,91 – 2,03 g/cm³ (*) B 1,1 - 1,2 g/cm³ (*) 1,85 - 1,95 g/cm³ a 20 ± 2°C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Residuo secco	88 ± 2 %.	ASTM D 2369 EN ISO 3251
Viscosità a 25 ± 2°C	A 30137 – 45206 mPa s. (*) B 990-1500 mPa s. (*) 13000- 14000 mPa s	ASTM D 2196 EN ISO 3219
Diluizione	Diluibile con acqua pulita fino al 4% per applicazioni su superfici orizzontali. O eventualmente aggiungere apposito addensante 74xx. Pronto all'uso per applicazioni verticali (eseguire test preliminari).	13 IST 21
Durata miscela	Pot-life di 30 - 45 min. a + 20 ± 2° C. (prodotto miscelato).	13 IST 22 EN 9514
Essiccazione e indurimento	Al tatto dopo massimo 14 ore a 20 ± 2°C, indurimento da 6-7 giorni a 20°C e 12-14 giorni a 10°C.	ASTM D 1640 EN ISO 866
Ricopertura	Eventuale dopo 12/18 ore in funzione delle temperature e degli spessori ottenuti. Compatibilità e sovraverniciabilità, consultare Ufficio Tecnico.	ASTM D 1640
Consumo e resa	Il consumo di materiale può essere identificato tra 0,500 - 0,900 kg/m ² per ripresa in funzione dello stato del supporto e dell'effetto decorativo desiderato.	13 IST 03
Aspetto film	Opaco.	-
Lavaggio	Gli attrezzi possono essere facilmente puliti con acqua tiepida e/o solvente prima	-

attrezzi dell'indurimento.

Conservazione a magazzino Mesi 12 dalla data di produzione (n. lotto presente in etichetta con AAMMGG), nella confezione originale sigillata in ambienti aerati ed asciutti a temperatura non inferiore a +10°C.
Non esporre le confezioni direttamente al sole. Teme il gelo.

Il Sistema non è autoportante secondo UNI10966, ma condizionato dal supporto; i provini realizzati non a film ma secondo UNI EN 13892-2. Risultati dopo 7 giorni a 25 ± 2°C.

Resist. alla Compressione (MPa) UNI 13892/2	> 60
Adesione CIs (MPa) ASTM D 4541 EN 1542	> 2,0
Allungamento Rottura (%)	> 1,0

(*) Specifica tecnica riportata nel certificato d'analisi

Preparazione superfici

Il sottofondo sul quale verranno applicati i materiali deve essere sufficientemente stabile e non tendente a deformazione; inoltre deve essere asciutto, privo di polvere e pulito.

Eventuali imperfezioni o irregolarità che possono compromettere l'effetto estetico finale, dovranno essere corrette mediante la carteggiatura e/o regolarizzazione del fondo prima di applicare i prodotti successivi.

In presenza di processi fessurativi e/o cavillature nel supporto, verificare attentamente la natura di tali fenomeni: se dovuti a ritiri plastici, e se dovuti a fenomeni tensionali-strutturali che gravano sul supporto stesso. Sia nel caso di fessure/crepe statiche che dinamiche consultare ns. Ufficio Tecnico al fine di intervenire in modo adeguato. Nessuna responsabilità potrà ricadere sul prodotto nell'eventualità che tali processi fessurativi si ripercuotano sullo stesso in quanto, secondo anche la UNI EN 10966, tali sistemi non sono autoportanti.

Eventuali tracce di oli, grassi, pitture, vernici, efflorescenze, ecc. dovranno essere preventivamente rimosse, così come eventuali tratti sfarinanti o asportabili.

Applicazione

Con spatola americana liscia in acciaio inox ad angoli arrotondati, in relazione ai risultati estetici desiderati.

Si raccomanda l'applicazione in 2 riprese intervallate da almeno 12 ore di asciugatura con idonee condizioni ambientali. Il consumo orientativo medio di prodotto applicativo a rasare è di circa 0,500 kg/m² ; 0,900 kg/m² per ripresa in caso di effetto decorativo tipo pietra.

Ad indurimento avvenuto, dopo carteggiatura tramite carta abrasiva a grana 60 o 120 (a seconda dell'effetto realizzato) e dopo attenta depolveratura, si raccomanda di proteggere la superficie con finitura poliuretanica a base acqua Idropol 80 o 98. L'eventuale applicazione diretta di prodotti al solvente o ad alto solido potrebbe tonalizzare leggermente il colore. Effettuare dei test preventivi prima di procedere con questa soluzione.

Tinte e confezioni

Disponibile nella versione neutra nelle seguenti confezioni:

Parte A kg. 8,500 + Parte B kg. 1,000 = totale kg. 9,500

Parte A kg. 17,000 + Parte B kg. 2,000 = totale kg. 19,000

Disponibile nella versione colorata tinte standard nelle seguenti confezioni:

Parte A kg. 9,000 + Parte B kg. 1,000 = totale kg. 10,000

Parte A kg. 18,000 + Parte B kg. 2,000 = totale kg. 20,000

Il prodotto è pigmentabile con paste coloranti all'acqua da inserire nella Parte A - consultare nostro ufficio tecnico. ΔE Cielab <5,0 non vincolante.

Il toner colorante potrebbe non garantire l'esatta replica del colore di cartella a causa delle specifiche modalità applicative e delle condizioni ambientali del cantiere. Si raccomanda sempre la realizzazione preventiva di campionature di prova.

Avvertenze

Si sconsiglia l'uso dei prodotti che, all'apertura del recipiente, dovessero evidenziare segni di instabilità e/o degrado tra i quali addensamenti, cristallizzazioni, gelatinizzazioni, sedimentazioni, flottazioni, ecc. dovuti ad un errato stoccaggio del materiale (temperatura/umidità) sia durante il trasporto che nel magazzino finale o

infine per un impiego dopo la data di scadenza

Si raccomanda vivamente, prima dell'utilizzo dei prodotti Pava, di partecipare al corso applicatori. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio e senza responsabilità del produttore.

Note tecniche

In presenza di supporti umidi o con umidità in contropinta $\geq 4\%$ (misurata con carburo di calcio), è possibile il verificarsi di fenomeni di formazione di vescichette, bolle o distacchi degli strati applicati.

In questi casi è possibile gestire la problematica tramite la preventiva applicazione di Trico Bar con funzione di freno al vapore. Tale prodotto va applicato in 2 riprese per un consumo complessivo di almeno 1,5 kg/mq. Consultare la scheda tecnica del prodotto e l'Ufficio Tecnico per le indicazioni opportune.

Norma UNI 11835

La norma UNI 11835, vigente dal 2021, definisce e certifica la figura degli applicatori e dei tecnici commerciali dei sistemi in resina per superfici orizzontali e verticali interne ed esterne, delineandone i requisiti fondamentali, l'insieme delle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità che nell'ambito della filiera delle costruzioni devono distinguere e caratterizzare queste figure professionali nei rapporti verso committenti pubblici e privati, imprese, progettisti e prescrittori.

La norma UNI 11835 recepisce le conoscenze introdotte dalla nuova edizione della norma UNI 10966 e profila in modo più preciso gli operatori del settore, ponendo in risalto le tipicità del settore. Inoltre, la norma delinea gli operatori dei sistemi resinosi suddividendoli in quattro figure professionali (posatore specializzato di sistemi resinosi, posatore caposquadra di sistemi resinosi, posatore caposquadra di sistemi resinosi decorativi e tecnico commerciale). Per ogni figura professionale sono descritti i relativi compiti, nonché le conoscenze e le abilità necessarie al loro espletamento.

Il settore dei rivestimenti resinosi richiede quindi, come sopra descritto, competenza e professionalità. Queste ultime possono essere certificate secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17024 attraverso un patentino ottenuto mediante un esame (prova scritta, pratica ed orale) sostenuta con ente terzo certificato, come definito dalla UNI 11835.

È caldamente consigliata l'adesione ad attività professionalizzanti al fine di acquisire il patentino di qualifica professionale in modo da possedere le competenze ed abilità elencate nei prospetti della suddetta norma UNI 11835, associabile al livello 4 di cui alla classificazione QNQ (Raccomandazione 2017/C189/03, Allegato II). Pertanto nessuna responsabilità potrà ricadere sul produttore nel qual caso l'operatore non sia in possesso del patentino di qualifica e delle conseguenti competenze validate, nel caso di utilizzo improprio o di vizi nelle opere realizzate, in quanto i prodotti devono intendersi per uso strettamente professionale.

Prodotto per uso professionale

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l'uso e l'essiccazione, arieggiare bene i locali. Non mangiare, bere, né fumare durante l'utilizzo. Durante l'utilizzo indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso d'ingestione contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Arieggiare i locali prima di soggiornarvi.

I prodotti suindicati risultano a basso impatto ambientale e consentono di abbattere l'inquinamento da solventi migliorando qualità, sicurezza ed igiene dell'utilizzatore. Si consiglia la scrupolosa osservanza delle norme igieniche in uso per la manipolazione delle resine (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). Per info ns. scheda di sicurezza.

QR-CODE

L'etichetta di ogni prodotto riporta il relativo QR-CODE per la visualizzazione e il download della scheda tecnica. In caso di mancato download rivolgersi all'Ufficio Tecnico

Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns. disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns. controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

Scheda tecnica nr. 922

Emissione nr. 5

del 08/01/2024