

Pava Marmo®

Düşük kalınlıkta mikro teras tipi dekoratif sistem I LINEA PAVAFLOOR I

Bileşim

Tek bileşenli modifiye kopolimer bazlı formülasyon, solvent içermez, dozajlı silika karışımlarının katkı maddeleri ve özel dolgu maddeleri ile ikincil hammaddelerin eko-sürdürülebilirlik ilkelerine göre yeniden kullanımından elde edilen ince katmanlı agregatlar ve D. M. 23/16/22 ve UNI EN ISO 14025 ve 158025 göre CAM kriterlerine ve ayrıca döngüsel ekonomi kuralları ile ilgili LCA metodolojisine (ISO 14040 - 44) uygun formülasyon. M. 23/16/22 ve UNI EN ISO 14025 ve 15804'ün yanı sıra LCA metodolojisi (ISO 14040 - 44) döngüsel ekonomi kuralları ile. İç dekoratif yüzeyler için su bazlı sistem.

VOC lim 140 g/l - real VOC < 15 g/l (su hariç).

Uygulama alanları

Composita, farklı iç tasarım stillerini tamamlayan son derece çok yönlü, yenilikçi bir kaplama önerisini temsil eder. Dikey zemin ve duvar kaplamaları ve/veya mobilya aksesuarları için idealdir. Sınırlı kalınlığına rağmen yekpare bir görünüme sahip somut bir dolgunluk ve masiflik hissi veren modern bir yüzeydir. Eski yüzeylerin yeniden yorumlanması için modern malzeme.

Seçilen dokuya bağlı olarak nihai efekt, parlak bir beton zemini anımsatabilir ve aynı zamanda ince bir Venedik mozaığının daha klasik olanı da anımsatabilir. Bunun aksine, 2-3 mm gibi düşük nihai kalınlıklara, uygulama kolaylığına ve hızına imkân tanır ve de maliyetli ve zaman alıcı kumlama ve su ile parlatma gerektirmez, ancak kumlama işlemi kuru yapılır!

İşaretleme

EN 13813

Zemin - Siva ve şap malzemeleri - Özellikler ve gereksinimler

- aşınma direnci (AR1)
- kavrama gücü (B2,0)
- darbe direnci (IR4)
- aşındırıcı maddelerin emisyonu (SR)

Sertifikalar

- ISO 22196:2011'e göre bakteri çoğalmasını engelleyebilen ürün.
 - EN-ISO 16000 ve AgBB 'Yapı ürünlerinden kaynaklanan VOC emisyonları için değerlendirme prosedürüne göre çok düşük emisyonlar için EPA (Çevre Koruma Ajansı) sertifikalıdır.
 - Düşük emisyonlu malzemeler için LEED uyumluluğu, EQ Credit 4.1-4.2-4.3, binaların içindeki kirletici emisyonların (VOC) azaltılması.
- Yangı sertifikası sınıfı Bfl-S1 (EN 13501-1).

Kalite

Ürün, laboratuvarlarımızda dikkatli ve sürekli testlere tabi tutulur. Kullanılan hammaddeler titizlikle seçilir ve kontrol edilir.

Teknik özellikler Sonuçlar

Yöntem

Kataliz oranı	Tek bileşen. Tüm Pava formülasyonları, çeşitli uygulama adımlarına geçmeden önce iyice karıştırılmalıdır. Manuel karıştırmaya izin verilmez; pervane ile düşük hızda karıştırın; yanlış karıştırma, kaplamanın yetersiz kürlenmesine neden olacaktır.	13 IST 21
Özgül Ağırlık	Dokuya bağlı olarak $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 'de $1,60 - 1,70 \text{ g/cm}^3$.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
$25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 'de viskozite	2000 - 3000 mPas	ASTM D 2196 EN ISO 3219
Dilüsyon	Kullanıma hazır.	13 IST 21
Karışım süresi	Uygulanamaz.	13 IST 22 EN 9514
Kurutma ve kürlenme	$20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ve $\%50 \pm 10$ bağıl nemde 6 saat sonra kuruma. Ortam koşullarına bağlı olarak 12 saat sonra sertleşme.	ASTM D 1640 EN ISO 866
Kaplama	Ortam sıcaklığına bağlı olarak 16 - 24 saat sonra; en geç 48 saat içinde.	ASTM D 1640
Tüketim ve Verim	İlk kat için yaklaşık $0,850 \text{ kg/m}^2$; İkinci kat için yaklaşık $0,750 \text{ kg/m}^2$.	13 IST 03
Filmin Görünümü	Opak.	-
Katman sayısı	İki katman önerilir.	-
Aletin yıkanması	Nitro tiner ile.	-
Depoda saklama	Üretim tarihinden itibaren 12 ay (AAMMGG etiketindeki parti no.), orijinal, sıkıca kapalı ambalajında, havalandırılan ve kuru bir yerde, $+ 10^{\circ}\text{C}$ 'den düşük olmayan bir ortam sıcaklığında. Ambalajı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Donmaya karşı koruyun. 10°C 'nin altında taşınmamalıdır. Aksi takdirde kamyonun izole edilmesi gerekir.	-

$25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 'de 7 gün sonra UNI10966 göre sistem kendi kendini taşıyamaz, ancak alt katman tarafından desteklenir; numuneler film ile değil, UNI EN 13892-2'ye göre yapılmıştır.

Cl _s Adezyon (MPa) ASTM D 4541 EN 1542	> 1,5
Kopma Uzaması (%)	< 5,0

(*) Analiz sertifikasındaki teknik özellikler

Yüzey hazırlığı

Alt tabaka, özel mekanik işlemler (uygun şekilde zımparalama, kumlama veya yağdan arındırma) ile hazırlanmalı ve uygun toz giderme işleminden sonra, belirli alt tabakaya (Unico, Reform, Malta Design, vb.) bağlı olarak özel yapışma artırıcı veya astar uygulamasına devam edilmelidir.

Nihai estetik etkiyi tehlikeye atabilecek herhangi bir kusur veya bozukluk, sonraki ürünler uygulanmadan önce alt tabakanın zımparalanması ve/veya eşitlenmesiyle giderilmelidir.

Alt tabakada çatlama işlemleri ve/veya çatlak olması durumunda, bu olayların neden oluştuğunu dikkatlice

reçine sistemleri operatörlerini dört profesyonel figüre (özel reçine sistemleri montajcısı, ustabaşı reçine sistemleri montajcısı, ustabaşı dekoratif reçine sistemleri montajcısı ve satış teknisyeni) ayırarak tanımlar. Her profesyonel şahıs için, ilgili görevlerin yanı sıra bunları gerçekleştirmesi için gereken bilgi ve beceriler açıklanır.

Bu nedenle reçine kaplama alanı, yukarıda açıklandığı gibi, yetkinlik ve profesyonellik gerektirir. Bunlar, UNI 11835 tarafından tanımlandığı gibi, üçüncü taraf sertifikalı bir kuruluşla yapılan bir sınav (yazılı, pratik ve sözlü test) yoluyla elde edilen bir patent yoluyla UNI CEI EN ISO/IEC 17024'e göre sertifikalandırılabilir.

Yukarıda belirtilen UNI 11835 standardının açıklamalarında belirtilen ve QNQ sınıflandırmasına göre seviye 4 ile ilişkilendirilebilecek yeterlilik ve becerilere sahip olmak için mesleki yeterlilik lisansını almak amacıyla uzmanlaşma faaliyetlerine katılmanız şiddetle tavsiye edilir (Tavsiye Kararı 2017/C189/03, Ek II). Bu nedenle, operatörün yeterlilik lisansına ve buna bağlı olarak onaylanmış becerilere sahip olmaması durumunda, ürünler yalnızca profesyonel kullanım için tasarlandığı için, hatalı kullanım veya yürütülen işlerde kusurlar olması durumunda üreticiye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Profesyonel kullanıma yönelik ürün

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kullanım ve kurutma sırasında mekânı iyice havalandırın. Kullanım sırasında yemek yemeyin, bir şeyler içmeyin veya sigara kullanmayın. Kullanım sırasında koruyucu eldiven ve gözlük takın ve kimyasallarla çalışmak için olağan önlemleri alın. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Yutulması durumunda derhal bir zehir kontrol merkezine veya doktora başvurun. Ortamda kalmadan önce mekânı havalandırın.

Yukarıdaki ürünlerin düşük çevresel etkiye sahip olduğu ve kullanıcı için kalite, güvenlik ve hijyeni iyileştirirken solvent kirliliğini azaltmayı mümkün kıldığı tespit edilmiştir. Reçinelerin ele alınmasında kullanılan hijyen yönetmeliklerine titizlikle uyulmasını öneririz (Circ. Min. Lav. 46/1979 ve 61/1989). Bilgi için ns güvenlik bilgi formu.

QR KODU

Her ürünün etiketi, veri sayfasını görüntülemeniz ve indirmeniz için ilgili QR KODUNU gösterir. İndirme işleminin başarısız olması durumunda lütfen Teknik Departmanımız ile iletişime geçin.

Teknik veri sayfasında yer alan bilgiler; gerekli değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tuttuğumuz, elimizdeki en güncel bilgilerdir; Bununla birlikte, bu bilgilerin bağlayıcı bir tarafı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır ve satın alma sözleşmesi ile herhangi bir yasal sözleşme ilişkisi veya ek yükümlülüğü olduğunu göstermez. Ürünün kullanımı kontrolümüz dışında gerçekleştiğinden, ürünün hatalı kullanımına ilişkin sorumluluk yalnızca kullanıcıya aittir ve bu nedenle, çalışmaların nihai sonucu için herhangi bir garanti ve sorumluluğumuzun üstlenildiği anlamına gelmez. Etkililik amaçlarına yönelik herhangi bir garanti beyanı, Pava Resine Srl'nin açık ve özel yazılı onayını gerektirir. Ayırtmaya, bunlar müşteriye, ürünlerimizin hedeflenen kullanım ve amacına uygunluğunu doğrulamanın münhasır görev ve sorumluluğundan da muaf tutmaz; bununla birlikte, müşterinin, veri sayfasında belirtilen değerlerin ilgililenilen ürün partisi için de geçerli olduğunu ve daha sonraki versiyonların yerini almadığını ve/veya onların yerine geçmediğini doğrulaması gerekir. Bu veri sayfası öncekileri fesheder ve onların yerine geçer. Geri kalanı için, özellikle de herhangi bir kusura ilişkin sorumluluk ile ilgili lütfen Genel Tedarik Hüküm ve Koşullarımıza bakın. Genel Tedarik Hüküm ve Koşullarımız, www.pavaresine.com adresindeki web sitemizde mevcuttur.

Veri sayfası no. 752

Düzenleme no. 2

08/01/2024