

Pava Pool®

Beton havuzların yüzey boyaması için klora dayanıklı boya

Bileşim

Pava Pool, beton havuzların ve yüzme havuzlarının yüzey renklendirmesinde kullanılan, yüksek örtücülük gücüne sahip su emülsiyonunda sentetik reçine esaslı, ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli renkli bir boyadır. Ürün, normalde yüzme havuzlarının temizlenmesi işleminde kullanılan klor (orta konsantrasyonda) ile sürekli temas için uygundur. Pava Pool, içme suyu içeren havuzların kaplanması uygun değildir. Real VOC < 50 g/l.

Kalite

Ürün, laboratuvarlarımızda dikkatli ve sürekli testlere tabi tutulur. Kullanılan hammaddeler titizlikle seçilir ve kontrol edilir.

Sıvı ürün özellikleri

Özgül ağırlık	1,26 ± 0,05 kg/dm³
Yüksek katı kitle içeriği	%60 (±1)
450 °C'de kalıntı	%30 (±1)
Brookfield viskozitesi	Tiksotropik.

Döşeme talimatları

Ekipmanlar	Seyreltme	Tiner türü	Aletin yıkanması
Fırça	%5 Kullanıma hazır	H ₂ O	H ₂ O
Rulo	%5 Kullanıma hazır	H ₂ O	H ₂ O
Havasız	%5 Kullanıma hazır	H ₂ O	H ₂ O

Altındaki malzeme

Alt tabaka yeterince temiz olmalı, yağ, gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Alt tabaka, kırılğan yüzey tabakasını ve çözünür tuzları uzaklaştırmak ve sonraki reçine kaplamasının yapışmasını iyileştirmek ve yüzeyi pürüzlendirmek için hazırlanmalıdır. Pava Pool uygulanmadan önce, yüzey ıslak yüzeyler için uygun bir ankraj astarı ile işleminden geçirilmelidir.

Görünüm

Orta viskoziteli pigmentli sıvı.

Tüketim

0,600 kg/m²'de 2 ila 3 kata dağıtılır.

Uygulama talimatları

Ortam sıcaklığı MİN 10 °C - MAKS 35 °C
Ortam bağıl nemi MAKS 90
Ortam sıcaklığı MİN 10 °C - MAKS 40 °C.

23°C ve %50 bağıl nem altında kurur.

Yüzey üzerinde: 2-3 saatte Dokunulacak kadar kuruması: 5 saat
Toparlanma süresi: > 12 saat

Belirtilen süreler için standart laboratuvar koşullarına bakın. Kuruma süreleri hava koşullarından oldukça etkilenir; yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığı kurumayı hızlandırır; gölge ve düşük

sıcaklıklar kurumayı yavaşlatır. Yoğun uygulamayı ise kış dönemlerinde günün orta ve en sıcak saatlerinde yapın. Yeni bir uygulamaya devam etmeden önce önceki katmanın tamamen kuru olup olmadığını her zaman kontrol edin.

Renkler ve paketler

Açık Mavi, Beyaz, Kum renklerinde 5,000 ve 10,000 kg'lık paketler halinde mevcuttur.

Depolama

Minimum 5 °C ile maksimum 40 °C arasında saklanırsa 12 ay.

Uyarılar

Pava Pool bir su yalıtım ürünü olarak kabul edilemez, ancak estetik değeri olan renkli bir kaplamadır. Pava Pool uygulamasından sonra havuzu su ile doldurmadan önce ürünün kuruması ve kürlenmesi için 3 - 4 hafta gibi bir süre beklemek gerekir. Havuzun yukarıda açıklanan zaman diliminden önce herhangi bir şekilde kullanılması, malzemeyi kürlenme aşamasında eksiltebilir, böylece istenmeyen dengesizliklere neden olabilir. Sanitasyon işlemi ozonla değil mutlaka klor bazlı ürünlerle yapılmalıdır. İşlem görmüş yüzeylerin mevsimsel veya yıllık bakımı göz önünde bulundurularak Pava Pool'un aşınma durumunun periyodik olarak kontrol edilmesi önerilir.

PERİYODİK BAKIM

Her yıl ve estetik kaliteyi korumak için, yüzeylerin tam vaktinde yeniden boyanmasını öneririz.

Bakım çalışmaları aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

Gevşek parçaları çıkarmak ve yeni boyanın yapışmasını sağlamak için yüzeyleri zımpara kâğıdı ile zımparalayın

Düşük basınç altında iyice yıkayın, zımpara kalıntılarını giderin

Aşınmış kısımları iki kat boyayarak devam edin, iyi durumdaki alanların en az tek kat yeniden kaplanması tavsiye edilir.

Döngünün tüm döşeme aşamalarında ve yağmur durana kadar, uygun havalandırmaya engel teşkil etmeden yüzeylerin yağmurdan korunması gerekir (geçici bir örtü önerilir). Çeşitli üretim partileri arasında renk tonunda küçük farklılıklar olabilir ve bu nedenle aynı parti renklerinin aynı yüzeyde kullanılması tavsiye edilir.

Konsantre ürünler (dezenfektanlar, PH düzeltme ürünleri) ile Pava Pool arasında doğrudan temastan kaçının.

Aşırı konsantre şok işlemleri kaplamayı bozabilir.

Pava Pool, ciddi bozulmalara maruz kalan bir ortamda uygulanan bir üründür. Doğrudan ışığa ve/veya suya maruz kalmak, filmin ağarmasına ve rengin değişmesine neden olabilir. Boyalı yüzeyde iz bırakabilecekleri için bitkilerle uzun süreli temastan kaçının, bu nedenle açık havuzların sezon sonunda kapatılması önerilir.

Bu sayfadaki talimatlara dikkatlice uyulması ve bakım programının uygulanması tavsiye edilir.

Kabın açılmasından sonra, malzemenin nakliye sırasında veya son depolamada ya da son kullanma tarihinden sonra kullanılmak üzere uygun olmayan şekilde depolanması (sıcaklık/nem) nedeniyle kalınlaşma, kristalleşme, pelteleşme, tortulaşma, flotasyon vb. dahil olmak üzere dengesizlik ve/veya bozulma belirtileri göstermesi gereken ürünlerin kullanılmasını önermiyoruz.

Pava ürünlerini kullanmadan önce aplikatör kursuna katılmanız önemle tavsiye edilir. Bu ürünleri lisans almadan kullanın herkes, bu işlemleri riski kendisine ait olmak üzere ve üreticinin sorumluluğu olmadan yapar.

Teknik Notlar

Nemli alt tabakalarla veya $\geq 4\%$ karşı itiş nemliyle (kalsiyum karbür ile ölçülür), uygulanan katmanların kabarması, kabarcıklanması veya ayrılması mümkündür.

Bu durumlarda, buharlı fren fonksiyonuna sahip Trico Bar'ın önceden uygulanması yoluyla sorunu idare etmek mümkündür. Böyle bir ürün, en az 1,5 kg/m² toplam tüketim alanı için 2 kat halinde uygulanmalıdır. Uygun göstergeler için ürünün teknik veri sayfasına ve Teknik Departmana danışın.

UNI Standard 11835

2021 yılından beri yürürlükte olan UNI 11835 standardı, yatay ve dikey iç ve dış yüzeyler için reçene sistemlerinin uygulayıcılarının ve ticari teknisyenlerin vasfını tanımlar ve bildirir; onların temel gereksinimlerini, inşaat tedarik zinciri içerisinde bu profesyonel figürleri kamu ve özel müşteriler, şirketler, tasarımcılar ve belirleyiciler ile ilişkilerinde ayırt etmesi ve karakterize etmesi gereken bilgi, beceri, özerklik ve sorumluluk yönlerini ana hatlarıyla belirtir.

UNI 11835 standardı, UNI 10966 standardının yeni sürümü tarafından sunulan bilgileri içerir ve sektörün tipik özelliklerinin altını çizerek sektör operatörlerinin daha kesin bir şekilde profilini çizer.

Ayriyeten bu standart, reçine sistemleri operatörlerini dört profesyonel figüre (özel reçine sistemleri montajcısı, ustabaşı reçine sistemleri montajcısı, ustabaşı dekoratif reçine sistemleri montajcısı ve satış teknisyeni) ayırarak tanımlar. Her profesyonel şahıs için, ilgili görevlerin yanı sıra bunları gerçekleştirmesi için gereken bilgi ve beceriler açıklanır.

Bu nedenle reçine kaplama alanı, yukarıda açıklandığı gibi, yetkinlik ve profesyonellik gerektirir.

Bunlar, UNI 11835 tarafından tanımlandığı gibi, üçüncü taraf sertifikalı bir kuruluşla yapılan bir sınav (yazılı, pratik ve sözlü test) yoluyla elde edilen bir patent yoluyla UNI CEI EN ISO/IEC 17024'e göre sertifikalandırılabilir.

Yukarıda belirtilen UNI 11835 standardının açıklamalarında belirtilen ve QNQ sınıflandırmasına göre seviye 4 ile ilişkilendirilebilecek yeterlilik ve becerilere sahip olmak için mesleki yeterlilik lisansını almak amacıyla uzmanlaşma faaliyetlerine katılmanız şiddetle tavsiye edilir (Tavsiye Kararı 2017/C189/03, Ek II). Bu nedenle, operatörün yeterlilik lisansına ve buna bağlı olarak onaylanmış becerilere sahip olmaması durumunda, ürünler yalnızca profesyonel kullanım için tasarlandığı için, hatalı kullanım veya yürütülen işlerde kusurlar olması durumunda üreticiye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Profesyonel kullanıma yönelik ürün

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kullanım ve kuruma sırasında mekânı iyice havalandırın. Kullanım sırasında yemek yemeyin, bir şeyler içmeyin veya sigara kullanmayın. Kullanım sırasında koruyucu eldiven ve gözlük takın ve kimyasallarla çalışmak için olağan önlemleri alın. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Yutulması durumunda derhal bir zehir kontrol merkezine veya doktora başvurun. Ortamda kalmadan önce mekânı havalandırın.

Yukarıdaki ürünlerin düşük çevresel etkiye sahip olduğu ve kullanıcı için kalite, güvenlik ve hijyen iyileştirirken solvent kirliliğini azaltmayı mümkün kıldığı tespit edilmiştir. Reçinelerin ele alınmasında kullanılan hijyen yönetmeliklerine titizlikle uyulmasını öneririz (Circ. Min. Lav. 46/1979 ve 61/1989). Bilgi için ns güvenlik bilgi formu.

QR KODU

Her ürünün etiketi, veri sayfasını görüntülemeniz ve indirmeniz için ilgili QR KODUNU gösterir. İndirme işleminin başarısız olması durumunda lütfen Teknik Departmanımız ile iletişime geçin.

Teknik veri sayfasında yer alan bilgiler; gerekli değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tuttuğumuz, elimizdeki en güncel bilgilerdir; Bununla birlikte, bu bilgilerin bağlayıcı bir tarafı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır ve satın alma sözleşmesi ile herhangi bir yasal sözleşme ilişkisi veya ek yükümlülüğü olduğunu göstermez. Ürünün kullanımı kontrolümüz dışında gerçekleştiğinden, ürünün hatalı kullanımına ilişkin sorumluluk yalnızca kullanıcıya aittir ve bu nedenle, çalışmaların nihai sonucu için herhangi bir garanti ve sorumluluğumuzun üstlenildiği anlamına gelmez. Etkililik amaçlarına yönelik herhangi bir garanti beyanı, Pava Resine Srl'nin açık ve özel yazılı onayını gerektirir. Ayriyeten, bunlar müşteriye, ürünlerimizin hedeflenen kullanım ve amacına uygunluğunu doğrulamanın münhasır görev ve sorumluluğundan da muaf tutmaz; bununla birlikte, müşterinin, veri sayfasında belirtilen değerlerin ilgilenilen ürün partisi için de geçerli olduğunu ve daha sonraki versiyonların yerini almadığını ve/veya onların yerine geçmediğini doğrulaması gerekir. Bu veri sayfası öncekileri fesheder ve onların yerine geçer. Geri kalanı için, özellikle de herhangi bir kusura ilişkin sorumluluk ile ilgili lütfen Genel Tedarik Hüküm ve Koşullarımıza bakın. Genel Tedarik Hüküm ve Koşullarımız, www.pavaresine.com adresindeki web sitemizde mevcuttur.

Veri sayfası no. 827

Düzenleme

no. 3

01/12/2022