

Scheda Tecnica

Pava Quarzo0,1 - 0,3®

Sabbie di quarzo naturali, non frantumate ad alto contenuto di SiO_2

- Composizione** Sabbia silicea lavata, vagliata, essiccata.
Granulometria 60-65 (AFA).
Non contiene gesso, anidridi, silice amorfa, miche o altro. È inoltre esente da sostanze vegetali, argillose o friabili.
- Campi di impiego** Il quarzo sferico 0,1-0,3 è utilizzato per caricare sistemi epossidici e/o poliuretanic per la realizzazione di pavimentazioni in relazione alla destinazione d'uso.
- Confezioni** Sacchi da Kg. 25.

Specifiche tecniche

Origine	Alluvionale.
Colore	Grigio Chiaro.
Forma del Grano	Arrotondata.
Peso Specifico	1,60 gr/cm ³ .
Peso Specifico Assoluto	2,65 gr/cm ³ .
Durezza	7 Mohs.
pH medio	7.
Perdita al Fuoco (1050°C)	0,06%.
Distribuzione Granulometrica	0,1 - 0,3 mm.
Granulometria	60 - 65 AFA.

Componenti chimici

SiO_2	≥ 99 %
Al_2O_3	0,60 %
Fe_2O_3	0,01 %
$\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$	0,11 %
TiO_2	0,04 %
$\text{CaO} + \text{MgO}$	0,03 %

Analisi Granulometrica Media

Setaccio mm.	Trattenuto
0,4	0,5 %
0,3	5,0 %
0,2	51,0 %
0,1	43,0 %
Pass	0,5 %

QR-CODE

L'etichetta di ogni prodotto riporta il relativo QR-CODE per la visualizzazione e il download della scheda tecnica. In caso di mancato download rivolgersi all'Ufficio Tecnico

Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns. disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns. controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

Scheda tecnica nr. 390

Emissione nr. 1

del 30/12/2018

2 di 2