

Pava Uniwall®

Tek bileşenli su dispersiyon astarı

Bileşim

Reçinelerin ve kopolimerlerin sulu dispersiyonu.
Real VOC < 150 g/l.

Uygulama alanları

Astar ve fiksaj maddesi; siva, beton, fayans ve alçıpan gibi duvarlar için, alt tabakalar yeterince hazırlandıktan sonra ve 0,8 MPa'dan az olmayan çekme mukavemeti özelliğiyle mükemmeldir.

Sertifikalar

Düşük emisyonlu malzemeler için LEED uyumluluğu, EQ Credit 4.1-4.2-4.3, binaların içindeki kirlenici emisyonlarının (VOC) azaltılması.

Kalite

Ürün, laboratuvarlarımızda dikkatli ve sürekli testlere tabi tutulur. Kullanılan hammaddeler titizlikle seçilir ve kontrol edilir.

Teknik özellikler Sonuçlar

Yöntem

Kataliz oranı

Alt tabakaya bağlı olarak kullanıma hazır ve/veya suyla seyreltilebilir malzeme.
Tüm Pava Resine formülasyonları, çeşitli uygulama adımlarına geçmeden önce iyice karıştırılmalıdır (çift bileşenli kullanım durumunda).
Renkli versiyon için ambalajın tamamını kullanmanızı öneririz. Paketleri bölmek gerekirse, pigmentleri eşit şekilde dağıtmak için tüm renkli bileşeni güzelce karıştırmaya dikkat edin.

13 IST 21

Özgül Ağırlık

20 ± 2 °C'de 0,98 ± 0,03 g/cm³.

ASTM D 1475
EN ISO 2811-1

Seyreltme

Ürün kullanıma hazırdır (son kat olarak) ancak temiz su ile ağırlık olarak yüzde 100'e kadar seyreltilebilir.

13 IST 21

Karışım süresi

Tek bileşen.

13 IST 22
EN 9514

Kuruma ve kürlenme

20 ± 2°C ile %50 ± 10 bağıl nem altında 30 dakika sonra. uygulanan kalınlığa ve ortam koşullarına bağlı olarak 24 saat sonra sertleşme.

ASTM D 1640
EN ISO 866

Kaplama

Çevresel koşullara bağlı. Reçine kaplamaları uygulamadan önce alt tabakanın kalan nemini bir higrometre ile kontrol edin.
Uyumluluk ve aşırı boyanabilirlik, Teknik Departmana danışın.

ASTM D 1640

Tüketim ve Verim

İşlenecek alt tabakanın tipine ve elde edilecek ilgili kalınlıklara bağlıdır.
(teorik) 0,09 - 0,13 kg/m².

13 IST 03

Filmin Görünümü

Saten versiyon.

-

Katman sayısı Gerekli kalınlıklarla ilgili olarak.

Aletin yıkanması Su ile iyice yıkanır.

Depoda saklama Orijinal ambalajında oda sıcaklığında 6 ay (sıcaklık aralığı 5-35 °C). Ambalajı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Donmaya karşı koruyun.

Yüzey hazırlığı Sağlam, temiz, çiçeklenmeden, renk değişikliğinden, yağdan, tozdan, kireçtaşından arındırılmış, kürlenmiş ve yeterince pürüzlü olması gereken yüzeyi iyice temizleyin.

Nihai estetik etkiyi tehlikeye atabilecek herhangi bir kusur veya bozukluk, sonraki ürünler uygulanmadan önce alt tabakanın zımparalanması ve/veya düzleştirilmesi ile giderilmelidir.

Alt tabakada parçalanma ve/veya çatlak varsa, bu olayların neden oluştuğunu dikkatlice kontrol edin: bunların plastik büzülmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve alt tabakanın kendisini etkileyen gerilimsel-yapısal olaylardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı. Hem statik hem de dinamik ayrılmalar/çatlaklar söz konusu olduğunda, uygun önlemler almak için lütfen Teknik Departmanımıza danışın. UNI EN 10966'ya göre bu sistemler kendi kendini desteklemediğinden, bu tür çatlama işlemlerinin ürünü etkilemesi durumunda ürüne hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Yağ, gres, boya, ufalanma vb. kalıntıların yanı sıra tebeşirleme veya çıkarılabilir bölümler de önceden uzaklaştırılmalıdır.

Pava Resine ürünlerinin uygulanmasına devam etmeden önce, tüm kritik noktaların ilk işlemi zorunludur (alt tabakadaki çatlaklar, köşeler, kenarlar, dikey klapalar, genleşme ve/veya yapısal bağlantılar, kanallar, oluklar, saçaklar, saçak bağlantı noktaları, drenaj çıkışları ve iniş boruları, basamaklar ve eşikler, çatı pencereleri, bitki boruları ve geçişler).

Uygulama Alt tabakanın türüne bağlı olarak 15 °C'den düşük sıcaklıklarda plastik mala, fırça, rulo ile ve/veya havasız olarak uygulanır.

Renkler ve paketler 5,000 - 10,000 - 25,000 litre ve 1,000 litre kap içinde.

Baza yerleştirilen su bazlı renklendirici macunlar ile pigmente edilebilir. ΔE Cielab <5.0 bağlayıcı değildir.

Uyarılar Kabin açılmasından sonra, malzemenin nakliye sırasında veya son depolamada ya da son kullanma tarihinden sonra kullanılmak üzere uygun olmayan şekilde depolanması (sıcaklık/nem) nedeniyle kalınlaşma, kristalleşme, pelteleşme, tortulaşma, flotasyon vb. dahil olmak üzere dengesizlik ve/veya bozulma belirtileri göstermesi gereken ürünlerin kullanılmasını önermiyoruz.

Pava ürünlerini kullanmadan önce aplikatör kursuna katılmanız önemle tavsiye edilir. Bu ürünleri lisans almadan kullanan herkes, bu işlemleri riski kendisine ait olmak üzere ve üreticinin sorumluluğu olmadan yapar.

Teknik Notlar Nemli alt tabakalarla veya $\geq$ %4 karşı itiş nemliyle (kalsiyum karbür ile ölçülür), uygulanan katmanların kabarması, kabarcıklanması veya ayrılması mümkündür.

Bu durumlarda, buharlı fren fonksiyonuna sahip Trico Bar'ın önceden uygulanması yoluyla sorunu idare etmek mümkündür. Böyle bir ürün, en az 1,5 kg/m² toplam tüketim alanı için 2 kat halinde uygulanmalıdır. Uygun göstergeler için ürünün teknik veri sayfasına ve Teknik Departmana danışın.

UNI Standard 11835 2021 yılından beri yürürlükte olan UNI 11835 standardı, yatay ve dikey iç ve dış yüzeyler için reçine sistemlerinin uygulayıcılarının ve ticari teknisyenlerin vasfını tanımlar ve bildirir; onların temel gereksinimlerini, inşaat tedarik zinciri içerisinde bu profesyonel figürleri kamu ve özel müşteriler, şirketler, tasarımcılar ve belirleyiciler ile ilişkilerinde ayırt etmesi ve karakterize etmesi gereken bilgi, beceri, özerklik ve sorumluluk yönlerini ana hatlarıyla belirtir.

UNI 11835 standardı, UNI 10966 standardının yeni sürümü tarafından sunulan bilgileri içerir ve sektörün tipik özelliklerinin altını çizerek sektör operatörlerinin daha kesin bir şekilde profilini çizer. Ayırtan bu standart, reçine sistemleri operatörlerini dört profesyonel figüre (özel reçine sistemleri montajcısı, ustabaşı reçine sistemleri montajcısı, ustabaşı dekoratif reçine sistemleri montajcısı ve satış teknisyeni) ayırarak tanımlar. Her profesyonel şahıs için, ilgili görevlerin yanı sıra bunları gerçekleştirmesi için gereken bilgi ve beceriler açıklanır. Bu nedenle reçine kaplama alanı, yukarıda açıklandığı gibi, yetkinlik ve profesyonellik gerektirir. Bunlar, UNI

11835 tarafından tanımlandığı gibi, üçüncü taraf sertifikalı bir kuruluşla yapılan bir sınav (yazılı, pratik ve sözlü test) yoluyla elde edilen bir patent yoluyla UNI CEI EN ISO/IEC 17024'e göre sertifikalandırılabilir.

Yukarıda belirtilen UNI 11835 standardının açıklamalarında belirtilen ve QNQ sınıflandırmasına göre seviye 4 ile ilişkilendirilebilecek yeterlilik ve becerilere sahip olmak için mesleki yeterlilik lisansını almak amacıyla uzmanlaşma faaliyetlerine katılmanız şiddetle tavsiye edilir (Tavsiye Kararı 2017/C189/03, Ek II). Bu nedenle, operatörün yeterlilik lisansına ve buna bağlı olarak onaylanmış becerilere sahip olmaması durumunda, ürünler yalnızca profesyonel kullanım için tasarlandığı için, hatalı kullanım veya yürütülen işlerde kusurlar olması durumunda üreticiye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Profesyonel kullanıma yönelik ürün

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kullanım ve kuruma sırasında mekânı iyice havalandırın. Kullanım sırasında yemek yemeyin, bir şeyler içmeyin veya sigara kullanmayın. Kullanım sırasında koruyucu eldiven ve gözlük takın ve kimyasallarla çalışmak için olağan önlemleri alın. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Yutulması durumunda derhal bir zehir kontrol merkezine veya doktora başvurun. Ortamda kalmadan önce mekânı havalandırın.

Yukarıdaki ürünlerin düşük çevresel etkiye sahip olduğu ve kullanıcı için kalite, güvenlik ve hijyeni iyileştirirken solvent kirliliğini azaltmayı mümkün kıldığı tespit edilmiştir. Reçinelerin ele alınmasında kullanılan hijyen yönetmeliklerine titizlikle uyulmasını öneririz (Circ. Min. Lav. 46/1979 ve 61/1989). Bilgi için ns güvenlik bilgi formu.

QR KODU

Her ürünün etiketi, veri sayfasını görüntülemeniz ve indirmeniz için ilgili QR KODUNU gösterir. İndirme işleminin başarısız olması durumunda lütfen Teknik Departmanımız ile iletişime geçin.

Teknik veri sayfasında yer alan bilgiler; gerekli değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tuttuğumuz, elimizdeki en güncel bilgilerdir; Bununla birlikte, bu bilgilerin bağlayıcı bir tarafı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır ve satın alma sözleşmesi ile herhangi bir yasal sözleşme ilişkisi veya ek yükümlülüğü olduğunu göstermez. Ürünün kullanımı kontrolümüz dışında gerçekleştiğinden, ürünün hatalı kullanımına ilişkin sorumluluk yalnızca kullanıcıya aittir ve bu nedenle, çalışmaların nihai sonucu için herhangi bir garanti ve sorumluluğumuzun üstlenildiği anlamına gelmez. Etkililik amaçlarına yönelik herhangi bir garanti beyanı, Pava Resine Srl'nin açık ve özel yazılı onayını gerektirir. Ayriyeten, bunlar müşteriyi, ürünlerimizin hedeflenen kullanım ve amacına uygunluğunu doğrulamanın münhasır görev ve sorumluluğundan da muaf tutmaz; bununla birlikte, müşterinin, veri sayfasında belirtilen değerlerin ilgililenilen ürün partisi için de geçerli olduğunu ve daha sonraki versiyonların yerini almadığını ve/veya onların yerine geçmediğini doğrulaması gerekir. Bu veri sayfası öncekileri fesheder ve onların yerine geçer. Geri kalanı için, özellikle de herhangi bir kusura ilişkin sorumluluk ile ilgili lütfen Genel Tedarik Hüküm ve Koşullarımıza bakın. Genel Tedarik Hüküm ve Koşullarımız, www.pavaresine.com adresindeki web sitemizde mevcuttur.

Veri sayfası no. 435
Düzenleme no. 1 of
18/10/2023